


# EcoBoard Book GKBT m'glatt

Buchbindergraukarton, mittelglatt



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
945	1500	1,59
1010	1600	1,58
1070	1700	1,59
1135	1800	1,59
1260	2000	1,59
1385	2200	1,59
1450	2300	1,59
1510	2400	1,59
1575	2500	1,59
1640	2600	1,59
1765	2800	1,59
1890	3000	1,59
2205	3500	1,59



## ANWENDUNGEN

Bücher • Kalenderrückwände • Ordner •  
POS Displays • Spiele

## DRUCK

Siebdruck • Flexodruck

## VERARBEITUNG

stanzen, ritzen, bedingt rillfähig

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536).....	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534).....	± 5 %
Volumen.....	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121).....	
Weissgrad (ISO 2470).....	
Opazität (ISO 2471).....	
Rauigkeit (ISO 8791/4).....	

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad.....	
Rauigkeit.....	
Opazität.....	



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C058892