

EcoChromo GD2 und EcoChromo GD2 kaschiert

Chromo-Duplexkarton, Vorderseite weiss gestrichen, Einlage grau, Rückseite silbergrau oder grau



FLÄCHEN- GEWICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT	
			5° L + W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Längs (mNm)	Quer (mNm)
EcoChromo GD2 (Rückseite silbergrau)				
250	335	1,34	15	7,4
300	410	1,37	27	12
350	480	1,37	41	19
400	550	1,38	59	27
500	690	1,38	110	53
EcoChromo GD2 kaschiert* (Rückseite grau)				
600	800	1,33		
700	950	1,36		
800	1100	1,38		
900	1200	1,33		
1000	1350	1,35		
1100	1500	1,36		
1200	1650	1,38		
1300	1700	1,31		
1400	1850	1,32		
1500	2000	1,33		
1600	2150	1,34		
1700	2250	1,32		
1800	2400	1,33		
1900	2550	1,34		
2000	2650	1,33		

*für den Siebdruck bestimmt



ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •
Faltschachteln

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) bis 500 g/m² ± 2 %; ab 600 g/m² ± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
Volumen ± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121) - 15 %
Weissgrad (ISO 2470) ± 1,5 Elrepho (VS)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS) 85 %



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892

GD2x.ECx1 / GD2x.ECx1
Januar 2020 (ersetzt Dezember 2014)