

# EcoKraft

Kraftkarton, beidseitig braun



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
200	270	1,35
300	405	1,35
400	540	1,35
600	810	1,35
800	1080	1,35
1000	1300	1,35



EcoKraft ist auch als GC (einseitig weiss gestrichen), GC Duo (beidseitig weiss gestrichen) oder Colour Duo (beidseitig farbig) erhältlich.

## ANWENDUNGEN

Verpackungen • Mappen • Umschläge

## DRUCK

Siebdruck • Flexodruck

## VERARBEITUNG

stanzen, falzen, bedingt rillfähig

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) .....	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) .....	± 5 %
Volumen .....	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121) .....	
Weissgrad (ISO 2470) .....	
Opazität (ISO 2471) .....	
Rauigkeit (ISO 8791/4) .....	

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad .....	
Rauigkeit .....	
Opazität .....	



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
FSC® C058892