

EcoWoodBoard autoadhésif

Carton machine avec bois, avec recto autoadhésif, contrecollé, verso Carton Chromo blanc couché

| GRAMMAGE | EPAISSEUR | MAIN |
|------------------|-----------|--------------------|
| g/m ² | µm | cm ³ /g |
| 650 | 800 | 1.23 |
| 740 | 1000 | 1.35 |
| 900 | 1400 | 1.56 |
| 930 | 1500 | 1.61 |
| 950 | 1600 | 1.68 |
| 1100 | 1800 | 1.64 |
| 1250 | 2000 | 1.67 |
| 1550 | 2500 | 1.61 |



APPLICATIONS

Photos • affiches • jeux de bricolage

IMPRESSION

Flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

• découpe

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La Collection* KAPAG, Page 24 • www.kapag.com

Tolérances

| | |
|--------------------------------|-------|
| Grammage (DIN ISO 536) | ± 5 % |
| Epaisseur (DIN EN 20534) | ± 5 % |
| Main | ± 5 % |
| Rigidité (DIN 53121) | |
| Blancheur (ISO 2470) | |
| Opacité (ISO 2471) | |
| Rugosité (ISO 8791/4) | |

Propriétés de surface d'impression

| | |
|----------------------|--|
| ISO Blancheur | |
| Rugosité (PPS) | |
| Opacité | |

pH

| | |
|----------------|-------------------------|
| ISO 6588 | 7.5 - 10.0 (sans acide) |
|----------------|-------------------------|



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892