

# FibreForm® Board C2S / Uncoated

Carton pure cellulose avec effet 3D, recto et verso blancs couchés ou non-couchés

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN	RIGIDITE 5° / 50 mm	
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g	Sens machine mNm	Sens travers mNm
<b>FibreForm® Board C2S – recto et verso blancs couchés</b>				
405	415	1,02		
445	470	1,06	31	26
510	560	1,10		
620	710	1,15		
780	910	1,16		
<b>FibreForm® Board – recto et verso blancs non-couchés</b>				
365	445	1,22		
405	500	1,23	26	24
470	590	1,26		
580	740	1,28		
740	940	1,27		



Le papier de base FibreForm® est un produit de BillerudKorsnäs.

## Tolerances / Testing standards

Grammage (DIN ISO 536) .....	+7% -5%
Epaisseur (DIN EN 20534) .....	±6%
Main .....	
Rigidité (ISO 2493).....	
Blancheur (ISO 2470) .....	
Opacité (ISO 2471) .....	
Rugosité (ISO 8791/4) .....	

## Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur .....	86.0%
Opacité.....	99.0%

## Certificats

BfR, Recommendation XXXVI  
Règlement (CE) n° 1935/2004 et n° 2023/2006

## APPLICATIONS

Ce carton à fibres étirables permet un gaufrage particulièrement profond (plus de 3 fois l'épaisseur du carton). FibreForm® Board est apte à l'emballage des produits alimentaires gras et secs.

Formes uniques avec effet 3D pour :  
Emballages élégants pour les biens de luxe • carton sleeve • cartes de vœux • présentoirs PLV

## IMPRESSION

Offset • flexo • sérigraphic • numérique

## TRANSFORMATION

Gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • Vernis UV, aqueux ou conventionnels • marquage à chaud et à froid • découpe, pliage, rainage

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)  
[info@kapag.com](mailto:info@kapag.com)



La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C058892