

Alpha BlackCore

Museumskarton, komplett tiefschwarz durchgefärbt, säurefrei, gepuffert, holzfrei

FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
360	500	1,39
740	1000	1,35
1100	1500	1,36
1500	2000	1,33
1850	2500	1,35



ANWENDUNGEN

Passepartout für Bildeinrahmung •
Präsentationsmappen • edle Verpackungen
• Dekoration

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

Broschüre *Die KAPAG Kollektion* Seite 8 •
www.kapag.com

Toleranzen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
Volumen ± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)
Weissgrad (ISO 2470)
Opazität (ISO 2471)
Rauhigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
Opazität

Alterungsbeständigkeit (Archivstandard)

ISO 9706
ISO 16245 Typ A



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892