

# EcoBoard Black

Graukarton, Vorderseite tiefschwarzes Offsetpapier, Rückseite grau



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
500	700	1,40
600	810	1,35
700	940	1,34
800	1150	1,44
900	1300	1,45
1000	1350	1,35
1100	1500	1,36
1200	1700	1,42
1300	1750	1,35
1400	1890	1,35
1500	2030	1,35
1600	2160	1,35
1700	2300	1,35
1800	2440	1,36
1900	2580	1,36
2000	2720	1,36



## ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •  
Faltschachteln • Präsentationsmappen •  
Dekoration

## DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

## VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •  
Film- und Folienbeschichtung •  
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •  
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung  
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,  
beflocken

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ..... ± 5 %  
Dicke (DIN EN 20534) ..... ± 5 %  
Volumen ..... ± 5 %  
Steifigkeit (DIN 53121) .....  
Weissgrad (ISO 2470) .....  
Opazität (ISO 2471) .....  
Rauigkeit (ISO 8791/4) .....

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad .....  
Rauigkeit .....  
Opazität.....



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C058892