

EcoBoard Black Duo

Graukarton, beidseitig tiefschwarzes Offsetpapier



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
500	680	1,36
600	850	1,42
700	870	1,24
800	1010	1,26
900	1150	1,28
1000	1450	1,45
1100	1500	1,36
1200	1560	1,30
1300	1700	1,31
1400	1840	1,31
1500	1980	1,32
1600	2120	1,33
1700	2250	1,32
1800	2390	1,33
1900	2530	1,33
2000	2670	1,34



ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •
Faltschachteln • Präsentationsmappen •
Dekoration

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
Volumen ± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)
Weissgrad (ISO 2470)
Opazität (ISO 2471)
Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
Rauigkeit
Opazität



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892