

EcoBoard GK1 m'glatt

Graukarton beidseitig hellgrau, mittelglatt, rill- und stanzfähig



FLÄCHEN- GEWICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT	
g/m ²	µm	cm ³ /g	längs Nmm	quer Nmm
400	550	1,38	80	22
450	650	1,44	92	25
500	700	1,40	113	31
550	770	1,40	127	38
600	850	1,42	202	60
650	920	1,42	247	94
700	1040	1,49	282	122
750	1060	1,41	296	131
800	1200	1,50	337	150



ANWENDUNGEN

Stulpschachteln • Faltschachteln
• Kalenderrückwände • POS Displays

DRUCK

Offsetdruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

• stanzen, falzen, rillen

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 7 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 7 %
Volumen ± 7 %
Steifigkeit (DIN53121) - 15 %
Weissgrad (ISO 2470)
Opazität (ISO 2471)
Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS/RS)
Rauigkeit (PPS)
Opazität

Alterungsbeständigkeit (Archivstandard)

ISO 9706
ISO 16245 Typ B



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892