

EcoBoard GK3

Graukarton, 2. Wahl für Zwischenlagen



FLÄCHEN- GEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
300	460	1,54
350	520	1,48
400	640	1,60
450	710	1,58
500	690	1,38
550	760	1,38
600	830	1,38
700	1000	1,43
800	1170	1,46
900	1330	1,48
1000	1440	1,44



ANWENDUNGEN

Zwischenlagen

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 10 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 10 %
Volumen ± 10 %
Steifigkeit (DIN 53121)
Weissgrad (ISO 2470)
Opazität (ISO 2471)
Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
Rauigkeit
Opazität



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892