

# EcoBoard White

Graukarton, Vorderseite holzfrei weisses Offsetpapier, Rückseite grau



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
500	750	1,50
600	800	1,33
700	1000	1,43
800	1100	1,38
900	1350	1,50
1000	1400	1,40
1100	1550	1,41
1200	1700	1,42
1300	1800	1,38
1400	1900	1,36
1500	2100	1,40
1600	2200	1,38
1700	2300	1,35
1800	2450	1,36
1900	2600	1,37
2000	2750	1,38



## ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •  
Faltschachteln

## DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

## VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •  
Film- und Folienbeschichtung •  
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •  
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung  
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,  
beflocken

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ..... ± 5 %  
Dicke (DIN EN 20534) ..... ± 5 %  
Volumen ..... ± 5 %  
Steifigkeit (DIN 53121) .....  
Weissgrad (ISO 2470) ..... ± 2 Elrepho (VS)  
Opazität (ISO 2471) .....  
Rauigkeit (ISO 8791/4) .....

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS) ..... 103 %  
Rauigkeit .....  
Opazität .....



Das Zeichen für verantwortungs-  
volle Waldwirtschaft  
FSC® C058892