

EcoBoard White Duo

Graukarton, beidseitig holzfrei weisses Offsetpapier



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
500	700	1,40
600	800	1,33
700	900	1,29
800	1000	1,25
900	1200	1,33
925	1350	1,46
1100	1500	1,36
1200	1550	1,29
1300	1700	1,31
1400	1850	1,32
1500	2000	1,33
1600	2150	1,34
1700	2250	1,32
1800	2500	1,39
1900	2550	1,34
2000	2700	1,35
2310	3000	1,30



ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •
Faltschachteln

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
Volumen ± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)
Weissgrad (ISO 2470) ± 2 Elrepho (VS/RS)
Opazität (ISO 2471)
Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS/RS) 103 %
Rauigkeit
Opazität



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892