

# EcoBoard White Duo

Graukarton, beidseitig holzfrei weisses Offsetpapier



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
500	700	1,40
600	800	1,33
700	900	1,29
800	1000	1,25
900	1200	1,33
1000	1450	1,45
1100	1500	1,36
1200	1550	1,29
1300	1700	1,31
1400	1850	1,32
1500	2000	1,33
1600	2150	1,34
1700	2250	1,32
1800	2500	1,39
1900	2550	1,34
2000	2700	1,35
2310	3000	1,30



## ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •  
Faltschachteln

## DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

## VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •  
Film- und Folienbeschichtung •  
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •  
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung  
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,  
beflocken

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ..... ± 5 %  
Dicke (DIN EN 20534) ..... ± 5 %  
Volumen ..... ± 5 %  
Steifigkeit (DIN 53121) .....  
Weissgrad (ISO 2470) ..... ± 2 Elrepho (VS/RS)  
Opazität (ISO 2471) .....  
Rauigkeit (ISO 8791/4) .....

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS/RS) ..... 103 %  
Rauigkeit .....  
Opazität .....



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C058892