

EcoDesign Duo Screen mit grauer Einlage

Zellstoffkarton, beidseitig doppelt gestrichen weiss, Einlage grau



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
800	1000	1,25
1170	1500	1,28
1585	2000	1,26
1885	2500	1,33
2300	3000	1,30



ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •
Faltschachteln

DRUCK

Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536)	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534)	± 5 %
Volumen	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)	
Weissgrad (ISO 2470)	± 2,5 Elrepho
Opazität (ISO 2471)	± 2%
Rauigkeit (ISO 8791/4)	± 0,6

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad	101,5 %
Rauigkeit	1,5 µm
Opazität	100,0 %



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892