

EcoDesign UZ Duo

Zellstoffkarton, kaschiert, beidseitig ungestrichen weiss

FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
645	580	0,90
765	680	0,89
795	700	0,88
805	715	0,89



ANWENDUNGEN

Geschenk-, Bonus- und Mitgliedskarten

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
 Film- und Folienbeschichtung •
 Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
 Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
 • Magnetstreifen, Smart Chips, Barcodes
 und Rubbelflächen • stanzen, falzen, rillen,
 perforieren

WEITERE INFORMATION

Broschüre *Die KAPAG Kollektion* Seite 18 •
www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121)
 CIE Weissgrad (ISO 11475)
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

CIE Weissgrad 165
 Rauigkeit
 Opazität.....



Das Zeichen für verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft
 FSC® C058892