

EcoTop GC2 / EcoTop GC2 Duo

Chromokarton, ein- oder beidseitig weiss gestrichen, Einlage hell/TMP



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
EcoTop GC2 (einseitig gestrichen, Rückseite hell)		
215	360	1,67
230	390	1,70
275	490	1,76
400	775	1,78
EcoTop GC2 Duo (beidseitig gestrichen)		
445	700	1,57
475	800*	1,68
570	1000*	1,75
820	1500*	1,83
1090	2000*	1,83
1340	2500*	1,87
1600	3000*	1,88
1850	3500*	1,89
2100	4000*	1,90



*für den Siebdruck bestimmt

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536)..... bis 400 g/m² ± 2 %; ab 445 g/m² ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121)
 Weissgrad (ISO 2470-2)..... - 1 Elrepho [gestrichene Seite(n)]
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4) ≤1,8 µm

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad [gestrichene Seite(n)] 87,0 %
 Rauigkeit (PPS) 1,8 µm
 Opazität.....

ANWENDUNGEN

Verpackungen von Luxusgütern •
 Hochqualitative Graphikprodukte • POS
 Displays • Faltschachteln

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
 Film- und Folienbeschichtung •
 Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
 Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
 • stanzen, falzen, rillen, perforieren,
 beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com



Das Zeichen für verantwortungs-
 volle Waldwirtschaft
 FSC® C058892