

# EcoWoodBoard

Maschinenholzplatte, beidseitig gelblich



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
360	750	2,08
500	1000	2,00
750	1500	2,00
1010	2000	1,98
1300	2500	1,92
1540	3000	1,95
1790	3500	1,96
2080	4000	1,92
2600	5000	1,92



## ANWENDUNGEN

Kalenderrückwände • POS Displays

## DRUCK

Flexodruck • Siebdruck

## VERARBEITUNG

• kaschieren

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ..... ± 5 %  
 Dicke (DIN EN 20534) ..... ± 5 %  
 Volumen ..... ± 5 %  
 Steifigkeit (DIN 53121) .....  
 Weissgrad (ISO 2470) .....  
 Opazität (ISO 2471) .....  
 Rauigkeit (ISO 8791/4) .....

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad .....  
 Rauigkeit .....  
 Opazität .....

### pH-Wert

ISO 6588 ..... 7,5 - 9,0 (PH-Wert liegt im neutralen Bereich)



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C058892