

EcoWoodBoard

Maschinenholzplatte, beidseitig gelblich



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
360	750	2,08
500	1000	2,00
750	1500	2,00
1010	2000	1,98
1300	2500	1,92
1540	3000	1,95
1790	3500	1,96
2080	4000	1,92
2600	5000	1,92



ANWENDUNGEN

Kalenderrückwände • POS Displays

DRUCK

Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

• kaschieren

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121)
 Weissgrad (ISO 2470)
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
 Rauigkeit
 Opazität.....

pH-Wert

ISO 6588 7,5 - 10,0 (säurefrei)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
 FSC® C058892