

EcoWoodBoard Self-Adhesive

Maschinenholzplatte, Vorderseite Self-Adhesive, Rückseite Chromokarton weiss gestrichen



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
650	800	1,23
740	1000	1,35
900	1400	1,56
930	1500	1,61
950	1600	1,68
1100	1800	1,64
1250	2000	1,67
1550	2500	1,61



ANWENDUNGEN

Photos • Posters • Bastelspiele

DRUCK

Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

• stanzen

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121)
 Weissgrad (ISO 2470)
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
 Rauigkeit
 Opazität

pH-Wert

ISO 6588 7,5 - 10,0 (säurefrei)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
 FSC® C058892