

EcoBoard GK3

Carton gris, deuxième choix pour intercalaire

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
300	380	1,27
350	490	1,40
400	580	1,45
450	640	1,42
500	690	1,38
550	760	1,38
600	830	1,38
700	1000	1,43
800	1170	1,46
900	1330	1,48
1000	1440	1,44



APPLICATIONS

Intercalaires

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La Collection KAPAG*, Page 14 •
www.kapag.com

Tolérances

Grammage (DIN ISO 536)	± 10 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 10 %
Main	± 10 %
Rigidité (DIN 53121)	
Blancheur (ISO 2470)	
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur	
Rugosité (PPS)	
Opacité	



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892