

EcoBoard White Coated Duo / White 1S Silver / White 1S Satin

Carton recyclé recto et verso ultra-blanc couchés / recto argent / recto sans bois ultra-blanc non-couché

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN	RIGIDITE	
			5° / 50 mm	
g/m ²	µm	cm ³ /g	sens machine mNm	sens travers mNm
EcoBoard White Coated Duo				
655	770	1,18	810	430
700	850	1,21		
EcoBoard White 1S Silver				
650	750	1,15	620	360
690	815	1,18	*	*
EcoBoard White 1S Silver métallisé				
620	760	1,23	*	*
660	810	1,23	*	*
EcoBoard White 1S Satin				
610	770	1,26	*	*
645	800	1,24	730	370



*Données de fabrication pour les valeurs de rigidité ne sont pas encore disponibles.

APPLICATIONS

Emballages de grande qualité pour les spiritueux ainsi que des vins nobles

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels • pelliculage • marquage à chaud et à froid • gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • découpe, pliage, rainage, perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

EcoBoard White 1S Silver métallisé ne contient pas de plastique et peut sans autre être éliminé avec le vieux papier. La surface argentée est disponible en finition brillante ou toilée.

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536)	± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	± 15 %
Blancheur (ISO 2470)	± 5 %
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur	100 %
Rugosité (PPS)	
Opacité	