

EcoBoard Blanc Duo

Carton gris, recto et verso papier blanc offset

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
500	700	1,40
600	800	1,33
700	900	1,29
800	1000	1,25
900	1200	1,33
1000	1350	1,35
1100	1450	1,32
1200	1550	1,29
1300	1700	1,31
1400	1850	1,32
1500	2000	1,33
1600	2150	1,34
1700	2250	1,32
1800	2400	1,33
1900	2550	1,34
2000	2700	1,35
2310	3000	1,30



APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV •
boîtes pliantes

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels •
pelliculage • marquage à chaud et à froid •
gaufrage positif, négatif et en relief, micro-
gaufrage • découpe, pliage, rainage,
perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536) ± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534) ± 5 %
Main ± 5 %
Rigidité (DIN 53121)
Blancheur (ISO 2470) ± 2 Elrepho (recto et verso)
Opacité (ISO 2471)
Rugosité (ISO 8791/4)

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur (recto et verso) 103 %
Rugosité (PPS)
Opacité