

EcoChromo GT

Chromo-Triplex, recto blanc couché, intérieur gris, verso blanc

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN	RIGIDITE 5° L +W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Sens machine mNm	Sens travers mNm
250	325	1,30	15	7
300	390	1,30	24	11
350	455	1,30	36	17
400	520	1,30	53	24
500	660	1,32	98	50



APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV •
boîtes pliantes

IMPRESSION

Offset • flexographie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels •
pelliculage • marquage à chaud et à froid •
gaufrage positif, négatif et en relief, micro-
gaufrage • découpe, pliage, rainage,
perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La Collection* KAPAG, Page 18 •
www.kapag.com

Tolérances

Grammage (DIN ISO 536)	± 2 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	- 15 %
Blancheur (ISO 2470)	± 1,5 Elrepho (VS), ± 3 Elrepho (RS)
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur (VS).....	85 %
ISO Blancheur (RS).....	78,5 %