

## FibreForm® Brown Duo - provisoire

Carton pure cellulose avec effet 3D, recto et verso bruns

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN	RIGIDITE	
			5° / 50 mm	
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g	Sens machine mNm	Sens travers mNm
<b>FibreForm® Board – recto et verso blancs non-couchés</b>				
210	250	1,19		
310	360	1,16		
365*	495	1,08		

\*Sur demande, ce grammage peut être produit avec une part de fibres recyclées.



### APPLICATIONS

- Emballages élégants pour les biens de luxe
- carton sleeve • cartes de vœux • sacs • rubans de sécurité

Ce carton à fibres étirables et une résistance à la déchirure élevée permet un gaufrage particulièrement profond pour des formes uniques avec effet 3D. FibreForm® Brown Duo est apte à l'emballage des produits alimentaires gras et secs. Le papier de base FibreForm® est un produit de Billerud.

### IMPRESSION

Offset • flexo • sérigraphic • numérique

### TRANSFORMATION

Gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • Vernis UV, aqueux ou conventionnels • marquage à chaud et à froid • découpe, pliage, rainage

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)  
[info@kapag.com](mailto:info@kapag.com)

### Tolerances / Testing standards

Grammage (DIN ISO 536) .....	+7% -5%
Epaisseur (DIN EN 20534) .....	±6%
Main .....	
Rigidité (ISO 2493).....	
Rugosité (ISO 8791-2) .....	

### Propriétés de surface d'impression

Rugosité .....	1000 ml/min
Rugosité (310 g/m <sup>2</sup> ) .....	1800 ml/min

### Certificats

BfR, Recommendation XXXVI  
Règlement (CE) n° 1935/2004 et n° 2023/2006  
FDA Code of Federal Regulation Title 21, Chapter 1



La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C058892