

FibreForm® White Duo

Carton pure cellulose avec effet 3D, recto et verso blancs

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN	RIGIDITE 5° / 50 mm	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Sens machine mNm	Sens travers mNm
FibreForm® Board – recto et verso blancs non-couchés				
310	355	1,15	8	8
365	445	1,22		
405	500	1,23	26	24
470	590	1,26		
580	740	1,28		
740	940	1,27		

Le papier de base FibreForm® est un produit de Billerud.



APPLICATIONS

- Emballages élégants pour les biens de luxe
- carton sleeve • cartes de vœux • sacs • rubans de sécurité

Ce carton à fibres étirables et une résistance à la déchirure élevée permet un gaufrage particulièrement profond pour des formes uniques avec effet 3D. FibreForm® White Duo est apte à l'emballage des produits alimentaires gras et secs.

IMPRESSION

Offset • flexo • sérigraphic • numérique

TRANSFORMATION

FibreForm White Duo en 310 g/m² n'est pas recommandé pour impression offset.

Gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • Vernis UV, aqueux ou conventionnels • marquage à chaud et à froid • découpe, pliage, rainage

www.kapag.com
info@kapag.com

Tolerances / Testing standards

Grammage (DIN ISO 536)	+7% -5%
Epaisseur (DIN EN 20534)	±6%
Main	
Rigidité (ISO 2493).....	
Blancheur (ISO 2470-1)	
Rugosité (ISO 8791-2)	

Certificats

BfR, Recommendation XXXVI
Règlement (CE) n° 1935/2004 et n° 2023/2006

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur.....	87,5 %
ISO Blancheur (310 g/m ²)	84,0 %
Rugosité	1000 ml/min
Rugosité (310 g/m ²)	1800 ml/min

Caractéristiques particulières (310 g/m²)

Etirement des fibres (ISO 1924-3).....	15 % (SM) 10 % (ST)
Résistance à la déchirure (ISO 1974).....	5700 mN (SM) / 7500 mN (ST)



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892